

МК-8t

Суміш з трасом для кладки клінкеру з одночасною розшивкою швів для цегли з поглинанням вищим ніж 8%



ВЛАСТИВОСТІ:

- Мінеральна з трасом
- Правильно підібрані компоненти і додавання трасу зводять до мінімуму ризик виникнення висолів і вапнякових вилужень.
- Висока адгезія на поверхні контакту розчину з цеглою
- Додавання трасу забезпечує високу паропроникливість стіни, обмежує усадку розчину під час його зв'язування і міцно ущільнює структуру розчину, обмежуючи капілярне транспортування затворної води
- Після зв'язування стійка до впливу несприятливих атмосферних умов (мороз, дощ, сонце)
- Висока міцність на стискання $> 5 \text{ Н/мм}^2$
- Завдяки здатності розчину утримувати воду не відбувається «спалення» розчину і надмірного впливу затворної води
- Завдяки високій пластичності, надлишок розчину витиснутого з поміж цегли не відривається. Завдяки цьому не відбувається затикання вентиляційних проміжків в багатoshарових стінах і мурованих каналів коминів.

ЗАСТОСУВАННЯ:

- Для фасадної цегли, клінкерної та формованої вручну з поглинанням вище ніж 8%
- Для мурування з одночасним зароблянням швів
- Для мурування лицьових стін, а також для трьохшарових стін
- Всередині та назовні

ОСНОВА:

Основа має бути сухою, міцною, чистою, вільною від пилуки та залишків мастила для опалубки. Усунути вільні частинки. Цеглини не повинні бути насякнутими водою і замороженими. При оцінці основи необхідно брати до уваги вимоги діючих стандартів.

ВИКОНАННЯ РОБІТ:

Вміст упаковки 25 кг розмішати у приблизно 3,0-3,5 л води (щоби зберегти однорідність відтінку кольору необхідно завжди дозувати однакову кількість води). Суміш ретельно вимішати з використанням низькооборотних змішувачів або бетономішалки, до одержання однорідної маси без грудок. Почекати близько 5 хв. і повторно вимішати. Приготовану таким чином порцію розчину необхідно використати протягом приблизно 1 години. Кладка здійснюється на повний шов. Надлишок розчину усунути будівельною кельмою. Розшивка здійснюється після тестування великим пальцем (підходящий для розшивки момент настає, коли при дотику пальцем на шві не лишається мокрий слід). Рекомендується закладати повні (урівень) або увігнуті (півкруглі) шви. Занадто пізні розпочинання розшивки викликає руйнування поверхневої структури фуґи. Шов формуємо загальнодоступними інструментами (сталеві фуґівки, гнучка трубка). Стопчик оgorож з клінкерної цегли необхідно залити розчином МК-8t після попереднього ізолювання внутрішніх стінок стопчиків. Не заливати бетоном. На фундаментах застосовувати гідроізоляцію.

Свіжий розчин необхідно оберегти від впливу несприятливих погодних умов (мороз, поривчастий вітер, прямі сонячні промені та дощ) протягом приблизно 7 днів. З цієї метою муровані поверхні необхідно накрити брезентом, плівкою або матами. При цьому треба забезпечити необхідну вентиляцію довкола мурованого елемента.

Оптимальні умови для виконання робіт: температура повітря, основи, як і продукту повинна знаходитись в межах 5-25°C. Температура нижча або вища від оптимальної може негативно впливати на властивості продукту.

Низька температура і висока вологість повітря можуть збільшити час зв'язування та висихання.

ВИТРАТИ:

При товщині стінки 12 см: кладка – близько 45 кг/м², кладка з одночасною розшивкою - близько 53 кг/м² і залежить від формату цегли.

УПАКОВКА:

Мішки 25 кг, підсилені паперові мішки з подвійною вкладкою з поліуретанової плівки. 48 мішків на палеті.

СКЛАДУВАННЯ:

Зберігати у сухому місці, на дерев'яних палетах захищених плівкою.

Термін зберігання: 12 місяців

ПРИМІТКА:

Технічні характеристики вказані для температури 20°C і вологості повітря 65%. Вищевказані властивості матеріалу ґрунтуються на багаторічному досвіді та лабораторних дослідженнях. Виробник не має впливу на неналежне використання матеріалу. У випадках сумнівних поверхонь необхідно виконати тести застосування і ретельно перевірити якість проби або звернутись по пораду до виробника. Виробник застерігає за собою право до технічних змін в межах

декларованого класу, не впливаючи на споживчі властивості і застосування. З наданої інформації не виникають будь-які претензії щодо відшкодування.

ВИМОГИ БЕЗПЕКИ:

Продукт за сухих умов є пилоподібним продуктом, у поєднанні з водою або вологою дає сильну лужну реакцію. У зв'язку з цим необхідно захищати очі і шкіру. Вживати стандартні методи захисту шкіри, очей і дихальних шляхів. У випадку контакту суміші з шкірою необхідно місце контакту ретельно промити водою. У випадку контакту суміші з оком обов'язковим є інтенсивне промивання ока водою і негайне звернення до лікаря.

УТИЛІЗАЦІЯ:

Вторинний переробці підлягають тільки повністю порожні упаковки. Висушені залишки матеріалу, можуть розглядатися як будівельні відходи.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Група сумішей	M5 згідно з PN-EN 998-2
Міцність на стиск	$> 5 \text{ Н/мм}^2$
Зернистість	0-2,0 мм
Час використання	бл. 1 години
Температура виконання робіт:	від +5°C до +25°C
Витрати води	прибл. 3,0 – 3,5 л

0790	
PCB-Polska Sp.J. вул. Щавіова 53D 70-010 Щецин 14	
12	
DOP-PL-5/13	
PCB MK-8t	
PN-EN 998-2	
будівельна суміш згідно з проектом, для застосування назовні в елементах, які підлягають вимогам до конструкції	
G M5	
Реакція на вогонь	A1
Міцність на стиск:	M 5
Початкова міцність на зріз:	0,15 Н/мм ² (табл. значення)
Водопоглинання:	$\leq 0,12 \text{ кг/(м}^2 \cdot \text{хв}^{0,5})$
Вміст хлоридів:	$\leq 0,02 \% \text{ Cl}$
Коефіцієнт паропроникності μ :	15/35 (табл. значення EN 1745)
Коефіцієнт теплопровідності $\lambda_{10, dry}$:	$\leq 0,67 \text{ Вт/(м} \cdot \text{К)}$ для P=50% $\leq 0,76 \text{ Вт/(м} \cdot \text{К)}$ для P=90% (табл. значення PN-EN 1745)
Міцність (стійкість до заморожування-розморозжування): Прийнято на підставі власних досліджень; для використання у помірному середовищі згідно з PN-EN 998-2 Додаток В. ZKP BAU-ZERT Ost e. V. 0790-CPR-PL.003.M-11	

	H315: діє подразнююче на шкіру H317 – Може викликати алергічну реакцію шкіри H318 – Викликає серйозне пошкодження очей H335 – Може викликати подразнення дихальних шляхів
	P102 - зберігати в недоступності для дітей P260 – не вдихати пилу P280 – використовувати захисні рукавички / захисний одяг / захист очей / захист обличчя. P302+P352+P333+P313 – У ВИПАДКУ КОНТАКТУ ЗІ ШКІРОЮ: промити великою кількістю води з милом. У випадку появи подразнень шкіри або висипання: звернутися до лікаря. P304+P340+P312 – У ВИПАДКУ ПОПАДАННЯ ДО ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ: вивести або винести постраждалого на свіже повітря і забезпечити умови для відпочинку в положенні, яке забезпечує вільне дихання. У випадку поганого самопочуття зв'язатися з ЦЕНТРОМ ОТРУСНЬ або лікарем. P305+P351+P338+P310 – У ВИПАДКУ ПОПАДАННЯ В ОЧІ: обережно промивати водою протягом декількох хвилин. Зняти контактні лінзи, якщо вони є і їх можна легко усунути. Продовжувати промивання. Негайно зв'язатися з ЦЕНТРОМ ОТРУСНЬ або лікарем.
 Небезпека	
WE 266-043-4	



PCB-Polska Sp.J.
вул. Щавіова 53D
70-010 Щецин

www.pcb-polska.pl info@pcb-polska.pl